



# NiviLock – NL 02

AKISAN INCE HARC

## Ürün Bilgisi:

- Tip: iç mekan döşeme için yüksek mukavemetli, polimer modifiyeli, akışkan, ince harç
- Uygulama: şap ve yatay beton zeminleri tesviye ve pürüzsüzleştirmek için kendinden tesviye bileşiği (tesviye bileşiği)
- Kompozisyon: Portland çimentosu, kaliteli mineral agregalar, beton katkıları özel
- Özellikler: büzülme telafisi, çok iyi yapışma özellikleri, pompalanabilir, düz ve düşük gözenekli yüzeyler
- Paketleme: 25 kg'lık kese kağıdı

## Teknik veriler:

- Ürün verimi: yaklaşık 1.7 kg kuru karışım 1 litre harç verir
- Parti: yaklaşık 1.4 kg / dm<sup>3</sup>
- Tahıl: en büyük tahıl 0.7 mm
- Karışım sıvı: su
- Su miktarı: yaklaşık olarak. 180 – 200 ml/kg
- Karıştırma süresi: zorunlu karıştırıcı veya çırpma teli içinde en az 3 dakika
- Yüzey işleme: 5 - 6 saat sonra gezilebilir ve zımparalanabilir
- İşlemsüresi: 60 dakika
- Katman kalınlığı: 1,5 - maks. 30 mm
- Basınç dayanımı: 40 x 40 x 160 mm prizmalarda ölçülmüştür  
 $\beta_{D 3d} > 20 \text{ MPa}$   
 $\beta_{D 7d} > 30 \text{ MPa}$   
 $\beta_{D 28d} > 50 \text{ MPa}$
- mukavemeti eğilme:  $\beta_{BZ 28d} > 9 \text{ Mpa}$
- Çekme dayanımı:  $\beta_{HZ 28d} > 3 \text{ Mpa}$
- Elastisite modülü: N. N.
- Yanıcılık sınıfı: A - yanıcı değildir
- Raf ömrü: Kuru depolandığında 6 ay

ürün bilgileri



### **İşleme talimatları:**

-  **Yüzey hazırlama / Alt tabaka ThermoDyn se olmaz:**
-  **Yüzey çizilmeye karşı dayanıklı, sağlam ve toz, yağ, yağ, durgun su ve benzeri gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Minimum bağlanma kuvveti > 1,5 MPa. Beton yüzeyini zımparalayın ve iyice temizleyin - tozsuz.**
-  **Astar ve Astarboyası / Alt tabaka ThermoDyn se olmaz:**  
gözenekli ve iyi yapışan bir üst kaplama kaplaması elde etmek için bir akrilat dispersiyon bazlı astar uygulanması tavsiye edilir.
-  **kariştirmek / ThermoDyn ile:**  
NiviLock Zorunlu kariştırıcı ya da çırpma teli ile en az 3 dakika mala. Akıcı bir kıvama gelinceye kadar kariştırın ve sonra yaklaşık 2 dakika kan akıtın ve olgunlaştırın.

1. adım: gözenek kapatma / 1 çuval = 4,5 litre su / lastik sürgü ile montaj  
Lütfen gözeneklerin kapanmasına bile dikkat edin
2. adım: düzlük dengeleme / 1 çuval = 5.7 - 5.8 litre su / havalandırma ve eşit kütle dağıtımı için çivili merdane ile kurulum.

Dikkat: Lütfen su ilavesini oldukça doğru bir şekilde ölçün ve buna göre ayarlayın, aksi takdirde 1. adımda çok fazla karo dolgusu çok ince karişırsa gözeneklerin içine sızacaktır.

İkinci aşamada, sıvı uygulamaya ve gereksinimlere göre ayarlanabilir. Çok fazla su kullanılmadığından emin olun.

-  **işleme: / ThermoDyn ile :**  
Daha iyi dağılım ve kanama için, çivili rulo kullanılması önerilir (Daha kalın katmanlar için, bir parlaticı çubuk kullanın, ince katmanlar için bir köpük rulo kullanın).

-  **işleme: / ThermoDyn ile değil:**

NiviLock Zorunlu kariştırıcı ya da çırpma teli ile en az 3 dakika mala. Akıcı bir kıvama gelinceye kadar kariştırın ve sonra yaklaşık 2 dakika kan akıtın ve olgunlaştırın. Ardından mala veya düzleyici mala ile istenen kalınlıkta tüm yüzeye uygulanır.

**DİKKAT:** Sonradan çizgili karişımların yeniden işlenmesi için su ilavesine izin verilmez (yasaktır)!

İşleme sırasında ve bundan 24 saat sonra, + 8 ° C ile + 30 ° C arasında hava ve yapısal sıcaklıklar gözlemlenmelidir. Bağlı nem < % 75 olmalıdır. Daha yüksek malzeme ve hava sıcaklıkları düşük sıcaklıklarda işlem süresini kısaltır, bu nedenle uzun süreli işlem ve dehidrasyon süresi verilir.



🏗 Kurulumda zarar vermemek için aşağıdakileri sağlamak önemlidir:

- ✓ yerden ısıtma en az 1 gün önce kapanmış olmazı gerekiyor
- ✓ Kurulacak malların doğru karışım oranlarına dikkat edilir.
- ✓ doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalı
- ✓ Zeminin sağlam olmasına
- ✓ Sertleşme rüzgara ve çekime karşı korunur

Daha fazla bilgi için lütfen personelimizle veya şirket laboratuvarımızla iletişime geçin.

Bu veri sayfasındaki / broşürdeki bilgiler, baskı sırasındaki standart koşullar altındaki deneyimlerimize ve testlerimize dayanan genel bilgilerdir ve belirli uygulamaları dikkate almaz. Koşullara bağlı olarak (özellikle alt tabakalar, işleme ve çevresel koşullar), sonuçlar bu verilerden farklı olabilir. Dolayısıyla veriler bağlayıcı değildir ve alıcıyı kendi testlerinden ve girişimlerinden muaf tutmaz. Tazminat taleplerinin türetilmesi mümkün değildir.

Değişikliğe tabidir 02/13

özel yapı malzemeleri için satış ve teslimat hüküm ve koşulları en son sürümde geçerlidir